

SCHEDA SPECIFICHE TECNICHE**Applicazione di Euro Guardian Graffiti Shield**

(Protezione semi permanente - sacrificale)

SUPERFICI IN MATTONI – PIETRA – CEMENTO-MARMO- ARENARIA- TRAVERTINO

Informazioni sull'applicazione di "Euro Guardian Graffiti Shield" - protezione sacrificale- a superfici in mattone, klinker, cortina, pietra ruvida, cemento poroso, calcestruzzo con inerti a vista, marmo, arenaria, calce, travertino, tufo.

Preparazione della superficie

La superficie da trattare deve essere in buone condizioni. La superficie va quindi pulita con idropulitrice, per aprire capillari e pori in modo che la superficie possa adeguatamente impregnarsi del prodotto. Rimuovere pitture sottostanti.

Pannelli in calcestruzzo / prefabbricati

Attendere 4-6 settimane affinché la superficie sia completamente asciutta ed indurita prima di trattarla. Rimuovere oli e altri residui con i prodotti chimici, meccanici o naturali consigliati dal produttore. Pulizia con uno spruzzatore ad alta pressione solo se altri metodi non funzionano correttamente. La superficie deve quindi essere pulita e deve garantire una porosità sufficiente da permettere l'assorbimento. Lasciare che il calcestruzzo si asciughi a un livello di umidità inferiore al 5% prima dell'applicazione

Applicazione

Il prodotto deve essere applicato a spruzzo a bassa pressione in modo che un getto di circa 30-50 cm arrivi sulla superficie da trattare e permetta la saturazione. Il getto deve essere rivolto orizzontalmente e distribuito uniformemente su tutta la superficie. Regolare la pressione e l'ugello in modo che ci sia la stessa quantità di prodotto (sufficiente) ovunque.

Per evitare di lasciare aree non trattate, si suggerisce di trattare una sezione per volta, senza interruzione. Per superfici piccole o complesse che non permettono l'applicazione a spruzzo, applicare a rullo o a pennello, assicurandosi che il pennello, o il rullo, sia sufficientemente impregnato per evitare un'applicazione insufficiente. **Le superfici appena trattate devono essere adeguatamente protette dalla pioggia per almeno 12 ore. Forte ventilazione o esposizione diretta al sole può accelerare l'evaporazione del prodotto, inibendo in questo modo una penetrazione adeguata.**

Non usare airless in quanto il prodotto non può essere nebulizzato.

Applicazioni successive

Appena il primo strato di protettivo è diventato trasparente la procedura di applicazione deve essere ripetuta. Questa operazione deve essere ripetuta finché la superficie è in grado di assorbirne.

Le quantità esatte e per calcoli ingegneristici e partecipazioni a gare d'appalto devono essere determinate in base a test effettuati su superfici abbastanza grandi (1-2 mq). Sulla stessa superficie può essere testata anche l'efficacia dell'impregnante.

Guida all'applicazione			
Tipo di superficie	Preparazione	Strati	Prodotto
<i>Mattone, pietra ruvida, cortina, klinker</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lavare con acqua ad alta pressione 2. Asciugare 	<i>Fino al massimo assorbimento</i>	<i>Euro Guardian Graffiti Shield Euro Guardian Graffiti Shield Euro Guardian Graffiti Shield</i>
<i>Marmo, granito, travertino, arenaria ruvidi e /o porosi, calce</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rimuovere oli e residui 2. Lavare con acqua ad alta pressione. 3. Asciugare 	<i>Fino al massimo assorbimento</i>	<i>Euro Guardian Graffiti Shield Euro Guardian Graffiti Shield Euro Guardian Graffiti Shield</i>
<i>Cemento prefabb. Cemento nuovo</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rimuovere oli e residui 2. Lavare con acqua ad alta pressione. 3. Asciugare 	<i>Fino al massimo assorbimento</i>	<i>Euro Guardian Graffiti Shield Euro Guardian Graffiti Shield Euro Guardian Graffiti Shield</i>
<i>Calcestruzzo con inerti a vista</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lavare con acqua ad alta pressione 2. Asciugare 	<i>Fino al massimo assorbimento</i>	<i>Euro Guardian Graffiti Shield Euro Guardian Graffiti Shield Euro Guardian Graffiti Shield</i>