

SCHEDA SPECIFICHE TECNICHE

Applicazione di Euro Guardian Anti Graffiti Coating WB
(Protezione ultra resistente)
SUPERFICI VERNICIATE A POLVERE

Informazioni sull'applicazione di "Euro Guardian Anti-Graffiti Coating WB" - protezione ultra resistente - a superfici verniciate a polvere

Preparazione della superficie

Verificare che la superficie sia in buone condizioni e appropriata per essere trattata. Rimuovere grasso, oli con un solvente sgrassante, pulire accuratamente e asciugare.

Applicazione

Applicare uno strato di "Euro Guardian Anti-Graffiti Ceramic Primer" (50 micron DFT) e lasciare asciugare 12-24 ore. Quindi applicare uno strato sottilissimo di "Euro Guardian Anti-Graffiti Coating WB" e lasciar asciugare prima di riapplicare l' Euro Guardian Anti-Graffiti Coating WB fino a raggiungere uno spessore totale di 50 micron.

Applicazioni successive

Applicazione a spruzzo: bagnato su bagnato.

Applicazione a pennello o rullo: entro 4-6 ore.

Guida all'applicazione

Tipo di superficie	Preparazione	Strati	Prodotto	Spessore (m μ)
<i>Superfici verniciate a polvere</i>	1. <i>Sgrassare</i>	1	<i>Euro Guardian Ceramic Primer</i>	50
	2. <i>Pulire e asciugare</i>	1	<i>Euro Guardian Anti-Graffiti Coating WB</i>	25
		1	<i>Euro Guardian Anti-Graffiti Coating WB</i>	25